


## ADLER Allwetterlack

50020 ff

## Бесцветный лак для торцевых поверхностей древесины



20 % 80367

### Описание продукта

Бесцветный лак на основе синтетических смол для древесины снаружи и внутри помещений. Аналог лака для плавательных средств.

### Особые свойства

Слабовыраженный запах; быстрое высыхание; очень высокая устойчивость к кремам и жирам. Внимание: собственный цвет продукта имеет желтоватый оттенок

### Сфера применения

Древесина снаружи и внутри помещений (напр., садовая мебель, пивные столики, ворота). Также применяется для финишного лакирования лаков на основе синтетических смол и водорастворимых цветных лаков для предотвращения истирания цветного слоя.

### Способ нанесения

Кистью, валиком, методом распыления

**Нанесение методом распыления допускается только в распылительных кабинах, отвечающих требованиям Директивы VOC.**

### Подготовка основания

Шлифование древесины: зернистость 120. Древесину снаружи помещений предварительно обработать продуктом Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff. Предназначенные для финишного лакирования сухие лакокрасочные покрытия ошлифовать наждачной бумагой зернистостью 220.

### Нанесение финишного слоя

Нанести 2 слоя продукта ADLER Allwetterlack 50020.

### Разведение

ADLER Allwetterlack 50020 готов к нанесению кистью; Для нанесения валиком добавить до 5 % продукта ADLER Adlerol 80301; Для нанесения методом распыления добавить 20% продукта ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

### Температура применения и объекта

Не ниже + 5 °C

### Время высыхания (при 20 °C)

От пыли прибл. через 2 часа  
На отлип прибл. через 4 часа  
Нанесение последующих покрытий прибл. через 12

11-09

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

часов.

Большая толщина слоя и/или низкие температуры и/или высокая влажность воздуха увеличивают время высыхания.

**Рабочий инструмент**

Очищать продуктом ADLER Adlerol 80301.

**Кроющая способность (за одно нанесение)**

Ок. 10 м<sup>2</sup>/л на один слой

**Емкость**

375 мл, 750 мл, 5 л, 25 л

**Цвета**

Farblos Glänzend бесцветный глянцевый 50020  
Farblos Matt бесцветный матовый 50023

**Особые указания**

Бесцветные покрытия снаружи помещений имеют сокращенный интервал обновления и требуют повышенного ухода. Повреждения покрытия необходимо устранить максимально быстро во избежание посерения древесины.

**Данные по безопасности**

Соблюдать данные Паспорта безопасности!

Ткань (ветошь), пропитанная продуктами оксидативного высыхания, может самовоспламеняться!

Пропитанную продуктом ткань (ветошь) сушить в расправленном виде; хранить в закрытых металлических контейнерах или под водой.

Не распылять продукт в распылительных кабинах, загрязненных распыленными нитроцеллюлозными лаками, - опасность самовоспламенения!