

ADLER Legno-Aqua-Öl

7030000200

Экологичное масло для древесины на основе возобновляемого сырья для мебели и интерьера для промышленного и коммерческого использования.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Экологичное масло для древесины на основе воспроизводимого сырья для мебели и интерьера. С помощью продукта можно получить натуральные матовые поверхности с очень небольшим протравлением волокон. Быстрое высыхание. Приятная на ощупь, естественный вид и небольшое протравливание. Хорошая защита поверхности. Продукт не содержит ароматических растворителей и пластификаторов.

Отверждение происходит за счет поглощения кислорода воздуха (оксидативное высыхание).

Особые свойства Соответствие стандартам



- **DIN 53160-1 bzw. DIN 53160-2** устойчивость к поту и слюне
- **ÖNORM EN 71-3** Безопасность игрушек; Миграция определенных элементов (отсутствие тяжелых металлов)
- Соответствует критериям "**Baubook Ökologisch ausschreiben**"
- Бронзовая сертификация **Cradle to Cradle Certified™**
- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке строительных покрытий в зависимости от эмиссии летучих органических веществ: A+

Сфера применения



- Для малонагруженных/второстепенных поверхностей (1К-использование) и нормально нагруженных (2К-использование) частей мебели спален, гостиных и интерьеров.
- Для поверхностной обработки стен и элементов потолка.

НАНЕСЕНИЕ

Указания по нанесению



- Просьба перед применением перемешать!
- Температура продукта, объекта и помещения для окраски должна быть не менее + 10 °C.
- Оптимальные показатели нанесения: температура воздуха 15-25°C при относительной влажности воздуха 40-80%.
- **Внимание:** важно обеспечить равномерную шлифовку древесины и равномерное нанесение продукта!
- ADLER Legno-Aqua-Öl 7030000200 можно использовать в 1 или 2 – компонентном исполнении, в зависимости от области применения.
- Не закрывайте емкости с высохшим продуктом.

09-20 (заменяет 04-20) ZKL 7030

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Phone: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, email: technical-support@adler-lacke.com

Наши инструкции базируются на сегодняшнем уровне знаний и являются надежным источником информации для покупателя/пользователя, однако требуют адаптации к индивидуальным особенностям сферы применения и условиям нанесения. Покупатель/пользователь берет на себя ответственность за пригодность и использование поставляемого продукта, поэтому мы рекомендуем предварительно проверять пригодность продукта на образце. В остальном действуют наши Общие условия продажи. С этим изданием все предыдущие описания теряют свою действительность. Возможны изменения размеров упаковки, цветовых оттенков и степени глянца.

Состав смеси

100 весовых частей ADLER Legno-Aqua-Öl 7030000200
7 весовых частей ADLER Aqua-PUR-Härter 82221



ADLER Aqua-PUR-Härter осторожно вливать в масло при помешивании. Рекомендуем выдержать смесь минут 10 перед использованием.

Жизнеспособность смеси

прибл. 4 часа при 20 °С



Увеличение температуры ведет к уменьшению жизнеспособности смеси. Дальнейшее продление жизнеспособности смеси невозможно.

Техника нанесения

Способ нанесения	Чашечный пистолет	Втирание кистью	Валиком
Нанесение (слой)	2x		
Диаметр дюзы (мм)	1.8		-
Давление распылителя (бар)	2.5 – 3.5		-
Расход (г/м ²)	30 - 50		20 - 30
Укрывистость слоя (м ² /л)		15 - 30	-

Продукт готовый к использованию.

На расход/укрывистость влияют форма, свойства основания и влажность древесины.

Время высыхания

(при 23 °С и относ.влажности 50 %)



Высыхание от пыли	После прибл. 30 минут
На отлип	После прибл. 3 часов
Полное высыхание	После прибл. 7 дней

Указанные показатели – примерные. Высыхание зависит от качества древесины, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Для идеального высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Низкий воздухообмен, например, из-за плотной укладки, препятствует высыханию.




Низкие температуры и/или высокая влажность воздуха может замедлить высыхание.

Очистка инструмента

Водой сразу после использования.



Для удаления высохшего покрытия рекомендуем использовать ADLER Aqua-Cleaner 80080 (разбавленный водой 1:1).

ОСНОВАНИЕ	
Тип основания	Твердые и мягкие породы древесины
Структура основания	Основание должно быть сухим, чистым, прочным, свободным от препятствующих адгезии веществ: без жира, воска, силикона, смолы и строительной пыли. Кроме того, следует проверить совместимость основания и наносимого средства..
Подготовка основания	Твердая древесина: шлифовка зерном 180 - 240 Мягкая древесина: шлифовка зерном 150 - 220
СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ	
Грунтовка	1 x ADLER Legno-Aqua-Öl 7030000200 На крупнопористую породу древесины, таких как дуб или ясень, рекомендуем наносить масло сначала поперек, затем вдоль волокон.
Промежуточное шлифование	Легкая полировочная шлифовка зерном 280 – 360. Это можно сделать при помощи подходящего абразивного полотна (например скочт-брайт от 3М). Избегать перешлифовывания! Удалить древесную пыль.
	
Финишный слой	1 x ADLER Legno-Aqua-Öl 7030000200
УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ	
Очистка и уход	Чистка тканью, смоченной водой и мягким и нейтральным бытовым чистящим средством; нельзя использовать абразивные чистящие средства. Очистку можно проводить не ранее, чем через 14 дней после нанесения масла. Просьба следовать нашим ARL 250 – Инструкции по уходу поверхностей, обработанных ADLER Legno-Aqua-Öl.
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	
Емкость	750 мл, 2.5 мл, 22 л
Дополнительные продукты	ADLER Aqua-Cleaner 80080
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ	
Хранение / Срок годности	12 месяцев в оригинальной закрытой таре. Хранить в месте, защищенном от попадания влаги, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30 °C).
 	
Данные по технике безопасности	Более подробную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также касательно утилизации можно найти в сопутствующем паспорте безопасности вещества. Последнюю версию можно посмотреть в интернете, www.adler-lacke.com Продукт предназначен только для промышленной и коммерческой переработке
